

FICHA TECNICA

PROCOTEX RUGOSO MATE

Código : 175 **Grupo: Productos para fachadas - Renova**

DESCRIPCIÓN	Revestimiento rugoso a base de copolímeros acrílicos.
PROPIEDADES	* Gran resistencia a la intemperie. * Colores sólidos e inalterables a la luz. * Excelente impermeabilidad. * Muy buena transpirabilidad. * Gran resistencia a la alcalinidad. * Acabado mate rugoso.
USOS	Como revestimiento decorativo para la protección del hormigón, hormigón celular, y en general cualquier tipo de albañilería exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímero acrílico estirenado.
Pigmentos	Dióxido de titanio, óxidos de hierro y pigmentos orgánicos.
Disolvente	Agua.
Brillo	Mate.
Color	Ver carta de colores.
Contenido en sólidos	61,5-65,5% en volumen, según color. 80,5-82,0% en peso, según color.
Densidad	Varía según color. Promedio 1,9 Kgr/Lt.
Viscosidad	120 U.K. 20ºC.
Secado a 23ºC. y 50% H.R.	Al tacto : 2 - 3 horas.
Repintado	24 horas. Adquiere su máxima resistencia a los 10-12 días.
Rendimiento teórico	2 m²/Lt y mano, dependiendo del soporte y tipo de acabado.
Espesor de película	500-1000 micras húmedas. 300-650 micras secas. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	De 5ºC a 35ºC.
Máxima humedad relativa	85 % No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.

Útiles de Aplicación Rodillo/Pistola proyección

Disolvente Agua

Dilución 0-3%

Limpieza de útiles Agua.

SISTEMAS DE APLICACIÓN Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa Las superficies deben estar consistentes, secas y limpias de polvo, grasas, eflorescencias, etc.

Superficies nuevas

Albañilería Aplicar una primera mano de Procotex Rugoso diluido al 25-30% con agua.

Hierro / Acero Imprimar con Minio de Plomo Electrolítico Blanca ó Procofer Imprimación Antioxidante.

Madera Imprimar con Selladora Universal.

Acabado Aplicar una o dos manos de Procotex Rugoso de acuerdo con las condiciones de aplicación.

Superficies pintadas Si la superficie se encuentra en buenas condiciones, limpiar y aplicar directamente Procotex Rugoso.
Si la pintura antigua se encuentra mal estado, pulverulenta o degradada, eliminar restos de pintura mal adherida y aplicar una mano de Procolite Fondo Penetrante; transcurridas 12 horas proceder como en superficies nuevas.
Si existe formación de mohos o algas, se tratarán previamente con Dique Limpiador Antimoho.
Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

OBSERVACIONES

Teñido Si desea teñirlo, emplear Colorantes L.P. como máximo 5%, a excepción del Colorante L.P. Rojo que no debe ser utilizado en exteriores.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje 18 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.



EDICIÓN 3/2003 La presente edición anula las anteriores.





Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158